

ひび割れ補修 たったこれだけ

どうせなら、とっても簡単になおしませんか？
しかも、驚くほどの強度で…

セメント系高性能クラック補修材
H2クラックメンテ



- ✓ コンクリートの微細なクラック補修。
- ✓ 工事床面のクラック補修。※
- ✓ 飲食店の厨房床面のクラック補修。※

※コンクリートの床に限ります。

簡単施工 3 ステップ

1



クラックの汚れを十分に除去し、
水を打ちます。

2



規定量の水で混練した本製品をク
ラックに充填します。
入り込んでいき溝ができたなら、重ね
て充填してください。

3



1~2 時間後、耳たぶ程の固さになっ
てから、余分な部分をスクレーパー
でそぎ落としてください。その後、
24 時間程度養生してください。

特長

コンクリートとの相性抜群!!

コンクリートのクラック補修には、樹脂系の材料よりも、セメント系のH2クラックメンテの方が好相性です。

簡単補修!!

どこにでもある道具と、簡単な手順での施工が可能です。

微細なクラックにも!!

5 mm～3 mm程度の微細なクラックに充填が可能です。

試験データ

項目		試験値20℃	試験方法
水結合材比		35%	—
スラリー密度		1.95g/cm ³	JIS A 1132 に準拠
フロー値 (直径5×10cm容器)		324 mm	JASS 15M -103 に準拠
圧縮強度	7日	36.7N/mm ²	JSCE - G531 に準拠
	28日	61.3N/mm ²	

※上記の数値は改良のため予告なく変更することがあります。

注意事項

- ・本製品はセメントを使用しており、水溶液はアルカリ性を示します。長時間皮膚につけないようご注意ください。
- ・目や口や鼻に入れないようご注意ください。万一入った場合は、直ちに良く洗浄し、病状に応じて専門医の診断を受けてください。

荷姿

5 kg /箱 (500g ×10 袋)
※ 3 kg・5 kg の袋詰めもご用意できます。

標準 使用量

1 kg あたり、約 2 0 m
※幅 1 mm、深さ 30 mmのクラックの場合
標準水量
本製品 500g に対し、水 150cc

【販売元】 託有 株式会社

〒461-0025 名古屋市東区徳川2丁目24-3-501
TEL : 052-846-5261 FAX : 052-846-5263

【製造元】 株式会社 博有

〒822-0031 福岡県直方市大字植木 849-1 ADOX 別館
TEL : 0949-28-7428 FAX : 0949-28-7429
E-mail : info@haku-yu.com